

Rode Skiwax

- Testing i Birkebeinerløypa tirsdag 17. mars 2015

FORELØPIG SMØRETIPS BIRKEBEINEREN 2015

STED	DATO, TID	ANSVARLIG	KILDE
Birkebeinertraseen	17/03/2015	Torbjørn Stalsberg	observasjon/yr
TEST TYPE	SNØTYPE	VÆR	SKI
Glider	Tørr Finkornet Kornet	Lettskyet	Klassisk
TEMP LUFT	VIND	TEMP SNØ	LUFTFUKTIGHET
+4	Svak bris	-1,5	80 %

FORELØPIG SMØRETIPS BIRKEBEINEREN 2015

Her kommer et smøretips for GLIDER foran årets Birkebeinerrenn. Vi har gått deler av traseen i dag, mellom Kvarstaddammen og Sjusjøen. Dette gir et innblikk i forholdene i de høyere deler av traseen. Vi kommer til å gå traseen fra Rena siden onsdag og torsdag.

GLIDER RACING:

Som grunnlag etter grundig rens av glidsonen legges 2 lag Rode GLF 20 glider. Avkjøles, sikles og børstes. Legg deretter et lag Rode Arctic GL-0 som sperre/slitelag. Avkjøles, dra jernet raskt over før du sikler, deretter børstes. Som dagsaktuell glider legges Rode GHF30 Høyfluor. Varmes inn 2 ganger, avkjøles, sikles og børstes. Som topplag legges Rode FC1 pulver. 160 grader på jernet. Avkjøles og børstes godt ut, poleres. Vi vurderer topping, dette testes de kommende dagene.

GLIDER TRENING:

Som grunnlag etter grundig rens av glidsonen legges 2 lag Rode GLF 20 glider. Avkjøles, sikles og børstes. Legg deretter et lag Rode GLF30, avkjøles, sikles og børstes. Poleres. For å ytterligere forbedre gliden anbefaler vi å legge et lag Rode GHF30 Høyfluor. Varmes inn to ganger, avkjøles, sikles og børstes/poleres.

FESTE:

Vi har testet både voks og klister i dag og kommer tilbake med et forslag for det føret som er gjelden i traseen onsdag 18 Mars. Det er muligheter for endringer i vær og føre frem mot fredag/lørdag. Vi kommer tilbake med oppdaterte smøretips daglig.